

Zalecenia

dla inwestorów / użytkowników końcowych

Supaflo®

- 1) SUPAFLO należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków. Nie nadaje się na balkony, tarasy czy podjazdy.
- 2) SUPAFLO to podkład podłogowy w związku z czym nie może być traktowany jako końcowa warstwa podłogi. Przed użytkowaniem pomieszczenia musi zostać przykryty posadzką końcową np. panelami, płytkami, wykładziną, żywicą, parkietem itp.
- 3) Pod różne rodzaje posadzki końcowej dedykowane są różne rodzaje SUPAFLO. Informacja o optymalnym wyborze rodzaju SUPAFLO pod konkretny rodzaj posadzki końcowej jest podana w **Karcie Technicznej SUPAFLO** dostępnej na www.betonnadom.pl.
- 4) Temperatury stosowania SUPAFLO:
 - minimalna temperatura wewnętrzna przy wylewaniu i przez następne 48 godzin wynosi 5 °C.
 - maksymalna temperatura wewnętrzna przy wylewaniu i przez następne 48 godzin wynosi 30 °C.
- 5) Po wylaniu SUPAFLO przez 48 godzin nie należy wchodzić na wylewkę.
- 6) Po wylaniu SUPAFLO przez 48 godzin wszystkie okna i drzwi powinny być zamknięte.
- 7) Po 48 godzinach należy otworzyć okna i drzwi, i rozpocząć wietrzenie pomieszczeń. Dozwolony jest ruch pieszy.
- 8) Po 2 - 4 dniach należy usunąć szczotką z twardym włosiem i/lub szpachlą mleczko powstałe na SUPAFLO.
- 9) Jeżeli podkład nie był zamiatany i/lub wykończenie podłogi wymaga podwyższonej przyczepności podkład należy przeszlifować mechanicznie (zwykle warstwa grubości ok. 1-2 mm). Im podkład jest bardziej suchy tym łatwiejsze i bardziej efektywne będzie szlifowanie.
- 10) Jeśli jest ogrzewanie podłogowe, może zostać włączone już po 7 dniach i wygrzane zgodnie z **Instrukcją wygrzewania SUPAFLO** dostępną na www.betonnadom.pl
- 11) SUPAFLO należy doprowadzić do wilgotności $\leq 0,3\%$ w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym, lub $\leq 0,5\%$ w przypadku podkładu bez ogrzewania podłogowego. Powyższe zalecenie należy ponadto zweryfikować z wymaganiami producenta posadzki końcowej odnośnie wilgotności.
- 12) Warstwę końcową podłogi można układać po usunięciu mleczka, wysuszeniu do wymaganej wilgotności i/lub wygrzaniu podkładu podłogowego oraz nałożeniu gruntu kompatybilnego z podkładem podłogowym na bazie siarczanu wapnia (jeśli jest to wymagane przez producenta posadzki końcowej).
- 13) Szczegółowe informacje zawarte są w **Karcie Technicznej, Instrukcji wykonania podkładu podłogowego SUPAFLO** oraz **Instrukcji wygrzewania SUPAFLO**. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie www.betonnadom.pl

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi zaleceniami